

## DESCRIPCION:

### RECUBRIMIENTO EPOXI PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON

## PROPIEDADES:

Altas resistencias mecánicas.

- Impermeabilidad al agua y a aceites.
- Inalterado por contacto con ácido sulfúrico, fosfórico, cítrico, sosa cáustica, petróleo, gasolina, xileno,.....
- Rápido endurecimiento:  
para tráfico de peatones..... 12 horas  
para tráfico de elementos ligeros... 2 días  
para tráfico de carretillas..... 4 días  
endurecimiento total.....7 días

## APLICACIONES:



**NEOPARK** se utiliza en suelos de hormigón en almacenes frigoríficos, industria alimentaria, laboratorios, talleres mecánicos, y en general en suelos industriales de hormigón tanto nuevos como viejos.

## MODO DE EMPLEO:

Para conseguir un resultado óptimo, será necesario que:

- la superficie a tratar sea resistente, firme y porosa
- la superficie a tratar esté seca, y limpia de grasa y polvo.

### Preparación de la superficie:

- Limpieza química: abrir el poro y limpiar restos sueltos mediante el producto LIMFA, enjuagar con agua y dejar secar.
  - Limpieza física: **realizar un cepillado** mediante cepilladora o muela para eliminar partículas sueltas y lechada de cal.
- 2º **Aspiración de polvo** justo antes de aplicar NEOPARK.

### Preparación de la mezcla:

**NEOPARK** se presenta en dos componentes:

**4 partes de producto base / 1 parte de catalizador.**

La mezcla debe realizarse en estas proporciones.

Agitar bien hasta conseguir una mezcla uniforme, DEJAR REPOSAR MEDIA HORA LA MEZCLA, y volver a agitar justo antes de su aplicación.

Si la superficie es poco porosa aplicar una primera capa diluida con DISOL al 30 – 50 % a modo de imprimación.

Aplicar dos capas diluidas con un 5 – 10 % de DISOL, dejando transcurrir un mínimo de 8 horas entre capa y capa.

## PRECAUCIONES:

No aplicar el producto por debajo de 15°C y con humedad relativa > 80%.

Aplicar el producto mediante brocha o espátula.

Contiene componentes epoxídicos.

R-36/38 Irrita los ojos y la piel.

R-43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

S-2 Mantener alejado del alcance de los niños.

S-28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.

## PRESENTACION:

Envases metálicos de 5 y 25 kg.

## NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.



# NEOPARK

## RECUBRIMIENTO EPOXI PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON

Colores:	blanco, rojo, verde, gris
Rendimiento:	5-7 m2 cada capa / kg.
Espesor de película:	30 a 50 micras / capa
Tiempo de secado para paso de peatones:	12 horas
Endurecimiento total:	7 días

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.